



ARDEX WA

Epoxikleber

- Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik
- Chemikalienbeständig
- Hoch belastbar
- Leicht zu verarbeiten
- Gute Standfestigkeit



Anwendungsbereich:

Innen und außen. Wand und Boden.

Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind. z.B. in Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern und anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.

Art:

Grauer Epoxidharz-Klebmörtel bestehend aus pastösen Harz- und Härterkomponenten.

Die 4-kg-Einheit besteht aus 3 kg Harzpaste und 1 kg Härterpaste.

ARDEX WA Epoxikleber ist nach dem Erhärten wasserfest, frost- und witterungsbeständig, besitzt eine hervorragende Festigkeit und haftet praktisch unlöslich auf jedem geeigneten Untergrund, wie Beton, Zementstrichen, Zementputz, Terrazzobelägen und alten Fliesen.

Belastbarkeit:

ARDEX WA-Klebmörtel ist bereits nach 12 Stunden Härtezeit bei Temperaturen von +18°C bis 20°C begehbar und nach 24 Stunden mechanisch belastbar.



CE

1212

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

04

60401

EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX WA Epoxikleber

Reaktionsharzklebstoff für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich
EN 12004:R2T

Brandverhalten:	E
Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung:	≥ 2,0 N/mm ²
Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel:	≥ 2,0 N/mm ²
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung:	≥ 2,0 N/mm ²
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	Siehe Sicherheitsdatenblatt

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX WA

Epoxikleber

Chemikalienbeständigkeit:

ARDEX WA ist nach dem Aushärten gegen wässrige Salzlösungen und Laugen sowie einer Reihe verdünnter mineralischer und organischer Säuren und organischer Flüssigkeiten und Lösungen beständig. Chemikalienbeständigkeit – siehe Technische Daten! Für Sonderfälle Anfrage erforderlich.

Die glatte, geschlossene und farbbeständige Oberfläche der Verfü- gung vergilbt und vergraut nicht, sie ist unempfindlich gegen Schmutz und beständig gegen Haushalts- und Schwimmbadreiniger. Bei inten- siv färbenden Stoffen, wie z.B. Kaffee, Tee, Fruchtsäfte u.a., sind Farbverände- rungen nicht auszuschließen.

Die Chemikalienbeständigkeit ist bei Temperaturen von +18°C bis 20°C nach ca. 7 Tagen erreicht.

Verarbeitung:

Die in den Gebinden jeweils mengenmäßig aufeinander abgestimmten Komponenten Stampfpaste und Härter werden intensiv mit einem geeigneten Rührer – z.B. einem Spiralrührer – zu einem einheitlich grauen, homogenen Mörtel vermischt.

ARDEX WA ist bei Temperaturen von +18°C bis 20°C ca. 60 Minuten lang verarbeitbar. Niedrigere Tempera- turen verlängern, höhere Tem- peraturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

ARDEX WA kann auf trockenem Untergrund aufgetragen werden, der fest und frei von Staub, Verunreinigungen und anderen Trennmitteln ist. Farbanstriche sind zu entfernen. Besonders raue oder unebene Flächen werden vor dem Auftrag des Kleberbettes mit ARDEX WA scharf abgezogen (Glättkelle).

Der ARDEX WA-Mörtel wird auf den Untergrund aufgetra- gen und mit einem Zahnpachtel senkrecht abgekämmt. Untergrund-Oberfläche, Rückseitenbeschaffenheit, Art und Größe der Fliesen bestimmen die Auswahl des Zahnspachtels. In das pastöse Kleberbett werden die Fliesen eingedrückt und eingeschoben. Auf vollflächige Einbettung ist zu achten. Die Fliesen haften sofort ohne abzurutschen.

Während der gesamten Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten können die Fliesen korrigiert werden.

Unterkonstruktion und Abdichtungen müssen den technischen Erfor- dernissen entsprechen.

Um eine Verkürzung der Verarbeitungszeit durch Selbsterwärmung zu vermeiden, empfiehlt es sich, den ARDEX WA-Mörtel sofort nach dem Anrühren in einem Arbeitsgang auf den Untergrund aufzutragen.

In Zweifelsfällen Probearbeiten durchführen.

Verfügung:

ARDEX WA Epoxikleber kann auch für Fugarbeiten (Fugenbreite 2–15 mm), z.B. auf kleinen Flächen, einge- setzt werden. d.h., ARDEX WA Epoxikleber ist im Frisch-zustand mit Wasser emulgierbar und wasch- bar.

Allerdings empfehlen wir für die Verfü gung vorzugsweise ARDEX WA Epoxifuge, grau oder weiß, zu verwenden, da diese Mörtel hinsichtlich ihrer Verarbeitungseigenschaften speziell auf Fugarbeiten abgestimmt wurden. ARDEX WA Epoxifuge ist aufgrund der schlankeren Konsis- tenz leicht einzufügen und abzuwaschen.

Zu beachten ist:

ARDEX WA nicht bei Temperaturen unter +10°C und über +30°C ver- arbeiten. Arbeitsgeräte lassen sich vor dem Erhärten des Mörtels mit Wasser und Bürste reinigen. Es dürfen keine Verdüner, Lösemittel oder Wasser zur Einstellung der Mörtelkonsistenz verwendet werden.

Sicherheitshinweise:

Komponente Härter: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verur- sacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Komponente Harz: Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Haut- reaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Harz und Härter: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

Inhalt/Behälter gemäß regionalen Vorschriften entsorgen.

Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften entsorgen.

Inhalt/Behälter gemäß internationalen Vorschriften entsorgen.

Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

GISCODE RE 1 = lösemittelfrei

Chemikalienbeständigkeit nach AQS:

Beständig gegen:

Abwässer*
Ammoniak, konz.
Calciumhydroxyd, gesättigt
Chromsäure 5%ig
Entwicklerlösung (Fotogr.)
Ethylenglykol
Fäkalien
Fixierlösung (Fotogr.)
Flußsäure 1%ig
Formalin-Lösung 3%ig
Glyzerin
Haushaltsreiniger
Heizöl
Kalilauge, gesättigt
Krafffahrzeugbenzin
Meerwasser
Methylalkohol < 50%ig
Milchsäure 10%ig
Moorwasser
Natronlauge, gesättigt
pflanzliche Fette
Phosphorsäure < 50%ig
Salpetersäure < 10%ig
Salzsäure < 36%ig
Schwefelsäure < 80%ig
Sole
tierische Fette
Wasserstoffperoxid < 10%ig
Weinsäure, gesättigt
Zitronensäure, gesättigt
Zuckerlösung

Kurzzeitig beständig gegen:

Ameisensäure 1%ig
Essigsäure 5%ig
Ethylalkohol, konz.
Flußsäure 5%ig
Entwicklerlösung (Fotogr.)
Salpetersäure < 40%ig

Unbeständig gegen:

Aceton
Ameisensäure 3%ig
Butanon (MEK)
Chloroform
Essigsäure > 10%ig
Ethylacetat
Flußsäure > 5%ig
Methylenchlorid
Milchsäure > 20%ig
Salpetersäure, konz.

* bei Industrieabwässern ist im Einzelfall die Eignung zu prüfen!

ARDEX WA

Epoxikleber

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Anmischverhältnis:	wird durch die Gebinde vorgegeben
Frischgewicht des Mörtels:	ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf:	zum Kleben bei glattem Untergrund ca. 1,5 kg/m ² bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm, ca. 2,7 kg/m ² bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm, ca. 3,7 kg/m ² bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm
Verarbeitungszeit (+20°C):	ca. 60 Min.
Einlegezeit (+20°C):	ca. 30 Min.
Korrigierzeit (+20°C):	ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20°C):	nach ausreichender Erhärtung, ca. nach 12 Std.
Haftzugfestigkeit:	nach 28 Tagen Trocken-/Naßlagerung größer als 2,5 N/mm ²
Druckfestigkeit:	nach 1 Tag ca. 60 N/mm ² nach 28 Tagen ca. 70 N/mm ²
Biegezugfestigkeit:	nach 1 Tag ca. 35 N/mm ² nach 28 Tagen ca. 43 N/mm ²
Kennzeichnung nach GHS/CLP:	
Komponente Harz:	GHS 07 „Reizend“, GHS 09 „Umweltschädlich“, Signalwort: Achtung
Komponente Härter:	GHS 05 „Ätzend“, GHS 07 „Reizend“, GHS 09 „Umweltschädlich“, Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:	
Komponente Harz:	Klasse 9, UN 3082, III, umweltge- fährdender Stoff, flüssig, n.a.g.
Komponente Härter:	Klasse 8, UN 2735, Amine, flüssig, n.a.g.
Abpackung:	Eimer mit 3 kg ARDEX WA-Stampfpaste Einsatzdose mit 1 kg ARDEX WA-Härter
Lagerung:	In trockenen Räumen ca. 18 Monate im originalver- schlossenen Gebinde lagerfähig. Eimer senkrecht lagern, nicht kippen. Ein Ansteifen der Pasten während der Lagerung ist ohne Bedeutung für die Qualität von ARDEX WA.