



ARDEX AF 825

Fixatie voor tapijttegels

- Sterk klevend
- Snel drogend
- Zeer emissiearm
- Zeer zuinig in gebruik



ARDEX-systeemproduct

Bijzonder betrouwbare hechteigenschappen met ARDEX-egalisaties.

Lid van de Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., GEV.

Toepassing

Hechtend dispersiefixeermiddel voor de antislip fixatie van losliggende tapijttegels met een rugzijde van:

- bitumen/vlies
- EVA/vlies
- PVC
- PUR

op zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen.

Samenstelling

polyacrylaatdispersies, organische pigmenten, water, additieven en conserveringsmiddel: isothiazolinone

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden". Hij moet met name vlak, permanent droog, stevig, draagkrachtig, trek- en drukvast, vrij van scheidende lagen en scheurvrij zijn of moet dienovereenkomstig worden voorbereid.

Strijk sterk zuigende ondergronden met ARDEX P 52 (1: 2 met water verdund) voor. Voor het fixeren van tapijttegels zijn gladde oppervlakken nodig. Egaliseer ondergronden met een ruw oppervlak daarom altijd. Gebruiksvloeren moeten stevig met de ondergrond verbonden zijn en vrij zijn van onderhoudsmiddelen en andere scheidende lagen.

Voer egalisatiewerkzaamheden met geschikte ARDEX-egalisatieproducten in combinatie met ARDEX-voorstrijken uit.

Verwerking

Breng ARDEX AF 825 gelijkmatig met een roller op de voorbereide ondergrond aan. Vermijd ophopingen. Bij verwerking op verhoogde vloeren mag er geen fixeermiddel tussen de elementen komen. Plak de stootnaden af met plakband. De ventilatietijd is afhankelijk van het binnenklimaat, de temperatuur van de ondergrond en het materiaal, de zuigkracht van de ondergrond en de aangebrachte hoeveelheid en bedraagt minimaal 30 minuten op een zuigende en minimaal 60 minuten op een niet-zuigende ondergrond.

Leg de tapijttegels in het fixeermiddel zodra dit zover gedroogd is dat het transparant is geworden.

Antistatisch leggen

Om tapijttegels antistatisch te leggen, mengt u ARDEX AF 825 met ARDEX LZ 824 geleidingsadditief in een verhouding van 4:1 in gewichtsdelen.

Weer opnemen van de tapijttegels

Tapijttegels kunnen meerdere malen worden gelegd en weer opgenomen. Om de tegels te verwijderen, maakt u ze langzaam los vanaf de rand en trekt u ze eruit.



ARDEX GmbH
Postbus 6120 · 58430 Witten
Duitsland
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu
www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteits- en milieumanagementsysteem volgens
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 825

Fixatie voor tapijttegels

Aanbevolen aan te brengen hoeveelheid



opbrenging: circa 70-90 g/m²

Aanwijzing

Neem de richtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking en de geldende normen en regels van het vak in acht. Maak bij twijfel testoppervlakken.

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens en na het verwerken/drogen voor goede ventilatie zorgen! Eten, drinken en roken gedurende de verwerking van het product vermijden. Bij aanraking met de ogen of de huid deze onmiddellijk grondig met water afspoelen.

Niet terecht laten komen in de riolering, open water of de grond. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Bevat reactieproduct van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken. Product bevat isothiazolinone.

Informatie voor mensen met een allergie op +49 (0) 2302/664-0

Afvalverwijdering

Niet in de riolering, open water of de grond laten komen. Van resten ontdane, uitgekraabde resp. drupvrije kunststof verpakkingen zijn recyclebaar (Interseroh). Verpakkingen met pasteuze residu's en verzamelde, pasteuze productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval/huisvuil.

Technische gegevens conform ARDEX kwaliteitsnorm

Grondstofbasis:	kunststof dispersie
Materiaalverbruik:	circa 70 tot 90 g/m ²
Verwerkingsvoorwaarden	
Temperatuur:	niet onder +15 °C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):	niet boven 75 %
Ventilatietijd:	min. 30 minuten op een zuigende ondergrond min. 60 minuten op een niet-zuigende ondergrond
Inlegtijd:	circa 24 uur na het drogen
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +18 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%.	
Reinigingsmiddel:	vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen:	ja (rollen conform DIN EN 12 529)
Geschikt voor vloerverwarming:	ja
Shampoo en sproeiextractie:	ja
EMICODE:	EC 1 ^{PLUS} – zeer emissiearm
GISCODE:	D1 – oplosmiddelvrij conform TRGS 610
Kenmerk conform GHS/CLP:	geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR:	geen
Verpakking:	emmer met 10 kg netto
Opslag:	koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar