

ARDEX AF 635

Oplosmiddelvrije contactlijm

- Contactlijm op dispersiebasis
- Zeer groot toepassingspectrum
- Eenvoudig op te brengen
- Onmiddellijke beginhechting na het drogen
- Zeer emissiearm



ARDEX-systeemproduct

Bijzonder betrouwbare hechteigenschappen met ARDEX-egalisaties, geconcentreerd voor reukneutraal gedrag en schone binnenlucht. Lid van de Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., GEV.

Toepassing

Binnen. Vloeren, wanden, plafonds en trappen. Dispersielijm voor het lijmen van:

- homogene en heterogene PVC- bedekkingen
- zachte plinten van PVC
- trapprofielen van PVC en rubber
- holle plinten
- textiele bedekkingen; ook stugge naaldivliesbedekkingen of geweven materiaal
- schokdempende wandafwerkingen
- CV-bedekkingen
- LVT/designvloerbedekkingen
- isolatie
- linoleum
- rubberbedekkingen

op zuigende en niet-zuigende ondergronden.

ARDEX AF 635 onderscheidt zich door zijn universele toepassingsmogelijkheden, zijn uitstekende hechtingsspectrum en hoge eindvastheid.

ARDEX AF 635 kan zeer goed met een kwast of een roller aangebracht worden.


Samenstelling

Dispersies, additieven, water en conserveermiddel: isothiazolinone

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van DIN 18365 'Vloerbedekkingswerkzaamheden'. Hij moet met name vlak, permanent droog, stevig, draagkrachtig, trek- en drukvast, vrij van scheidende lagen en scheurvrij zijn of moet dienovereenkomstig worden voorbereid.

Oude afwerkklagen zoals verf of coatings moeten voor het leggen van een nieuwe vloerbedekking worden geschuurd. Verwijder oude lijmlagen. Voer egalisatiewerkzaamheden met geschikte ARDEX-egalisatieproducten in combinatie met ARDEX-voorstrijken uit.



ARDEX GmbH
Postbus 6120 · 58430 Witten
DUITSLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu
www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteits- en milieumanagementsysteem volgens
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 635

Oplosmiddelvrije contactlijm

Verwerking

Breng de lijm rijkelijk en gelijkmatig aan met een kortharige veloursroller op de rugzijde van de bedekking en op de bestaande ondergrond. De opbrenghoeveelheid moet zo worden gekozen dat er een gesloten lijmlaag ontstaat.

Op plaatsen waar tijdens het verlijmen een verhoogde spanning te verwachten is, zoals op de neuzen van traptreden, moet ARDEX AF 635 aan beide zijden met een kwast worden aangebracht zodat er op deze plaatsen meer lijm zit.

De droogtijd kan worden verkort door een hetelucht pistool te gebruiken.

Zodra de lijmlaag droog is, ziet de lijmlaag er gelijkmatig, glanzend en transparant uit.

Breng de op maat gesneden bedekking nu aan en druk deze wrijvend aan met bijvoorbeeld een schuurbord. Op plaatsen met veel spanning is het raadzaam de bedekking goed aan te kloppen met een rubberen hamer.

Handige tip:

Op de achterzijde van de bedekking kan ARDEX AF 635 al een dag vóór het leggen worden aangebracht. Op de dag dat de vloerbedekking wordt gelegd, hoeft dan alleen lijm op de bestaande ondergrond te worden aangebracht. Zodra deze lijmlaag droog is, kan de vloerbedekking worden aangebracht.

Gelegde vloerbedekkingen kunnen onmiddellijk na verlijming worden belopen/gebruikt.

Aanbevolen aan te brengen hoeveelheid



Kortharige veloursroller en kwast voor:
PVC-bedekkingen, CV-bedekkingen, zachte plinten van PVC en rubber vloeren van 250-350 g/m²

Kortharige veloursroller en kwast voor:
textiele bedekkingen, linoleum, CV-bedekkingen met rugzijde van vlies en schokabsorberende wandbekleding van 400-500 g/m²

Let op

Als er speciale eisen aan de ondergrond en/of de bedekking worden gesteld of als de klimatologische omstandigheden bijzonder zijn, adviseren we het gebruik van AF 660 contactlijm.

Neem de richtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking en de geldende normen en regels van het vak in acht! Bij twijfel proefverlijmingen uitvoeren.

Verwijder eventueel het vel die zich op de lijm bevindt (bijvoorbeeld door verkeerd bewaren of na het openen), niet door de lijm roeren.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Product bevat: 1,2-benzo-isothiazoline-3(2H)-on.
Kan allergische reacties veroorzaken.

Afvalverwijdering

Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Technische gegevens conform ARDEX kwaliteitsnorm

Grondstofbasis:	speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik:	zie aanbevolen gereedschap en aan te brengen hoeveelheden
Verwerkingsvoorwaarden:	
Temperatuur:	niet onder +15 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RV):	niet boven 75%
Ventilatie tijd:	circa 30 tot 180 minuten afhankelijk van bedekking en ondergrond
Inlegtijd:	tot 6 uur
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlenen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +18 °C en een RV van 65%.	
Reinigingsmiddel:	vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen:	ja (rollen conform EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming:	ja
Geschikt voor shamponeren en sproei-extractie:	ja
EMICODE:	EC 1 ^{PLUS} – zeer emissiearm
GISCODE:	D1 – oplosmiddelvrij conform TRGS 610
Verpakking:	emmer met 2,5 kg netto
Opslag:	koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten
Houdbaarheid:	circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren